マルモリーノ

Boysen® Marmorino™ Italian Marble Finish

製品説明書

□特徴：

「マルモリーノ」（Boysen® Marmorino™ Italian Marble Finish）は、内装と外装の壁面に使用することができる、石灰ベースの装飾的な大理石仕上げとなります。その防水性･抗菌性のため、豪華なバスルームや湿った地域での塗装に最適です。この滑らかな、低光沢仕上げは、穏やかな光のコントラストが奥行きと非常に美しいディーテールを生み出します。

取扱説明書

□環境の標準条件：

塗装の間、最高温度は40℃、最低温度は10℃でなければなりません。塗装後24時間以内に、最低温度と湿度が一定でなければなりません。

□表面処理：

表面処理への注意点は、仕上げ面に不要なトラブルの可能性を省くことで、この塗料は気候変動に強いという特徴があります。

「マルモリーノプライマー」は、コートブラシやローラーを使って塗る必要があります。4 時間が乾燥する程度待ちます。

消費量：150～200 グラム/㎡

□使用する塗料：

・STEP１：「マルモリーノ」の第１層目
第１コートには、「マルモリーノ専用コテ」を使ってたっぷりとマルモリーノを塗ります。
ベースコートなしのとき、多くのギザギザやコテでのカケが可能な限り保てるように気をつけて下さい。
このコートは完全に10時間乾燥させます。
消費量：500-6600グラム/㎡

第２ステップ：「マルモリーノ」の第２層目
マルモリーノコテを使用して、再び第２層に「マルモリーノ」を塗ります。しかし、第１層目より少ない量を使用して、最小限の量でギザギザとカケを維持して下さい。
湿気たしみが見えなくなるまで、約10時間乾燥をさせて、第３層目の塗装をします。
消費量：220〜300グラム/㎡

第３ステップ：「マルモリーノ」の第３層目
マルモリーノを第３層目に塗ります。わずか数分間のセットに留めます。湿った表面の上に最終コートを開始します。
消費量：80〜100グラム/㎡

第４ステップ：研磨
より均一で滑らかな仕上げを実現するために、表面レベリング用のコテを使用して、余った「マルモリーノ」を抑えます。
さらに48時間乾燥させます。

第５ステップ：ボイセンマルモリーノ　ナチュラルワックス
ボイセンマルモリーノを乾燥させた時には、ナチュラルワックスを塗るためには柔らかいスポンジを使用しています。
表面にワックスを動かし、余分な液体を拭き取って下さい。
消費量：30〜50グラム/㎡

第６ステップ：仕上げ研磨
最後に、柔らかく、糸くずのでない布で表面を滑らかにします。

カラー

※色の再現性と塗料製造による技術上の理由から、これらのカラーは塗装色と一致しない場合があります。ご了承下さい。